

CIRE NATURELLE (FABRICATION)



Cire naturelle claire et foncée.

Photo Christophe Barroy © Maisons Paysannes de France, délégation de la Sarthe.

La cire d'abeille permet d'entretenir et d'embellir des matériaux, notamment les boiseries intérieures. Pour cela, il est possible de réaliser sa propre cire et de suivre différentes étapes pour obtenir un bon résultat.

Une cire claire sera utilisée pour les meubles en merisier ou en noyer, généralement de couleur claire. Une cire foncée sera utilisée pour des meubles en chêne ou de couleur sombre.

Fabrication de la cire

- Casser le pain de cire en petits morceaux dans un récipient.
- Recouvrir les morceaux d'essence de térébenthine et poser un couvercle sur le récipient pour éviter l'évaporation du liquide.
- Laisser reposer pendant 1 ou 2 semaines.
- Mixer l'ensemble de façon à obtenir une cire épaisse et crémeuse, conservable dans un bocal.

• Étapes de fabrication de la cire naturelle



Pain de cire cassé
en morceaux.

Photo Christophe
Barroy © Maisons
Paysannes de
France, délégation
de la Sarthe.



Essence de térébenthine versée sur
les morceaux de cire. Photo
Christophe Barroy © Maisons
Paysannes de France, délégation de la
Sarthe.



Mixage de la cire
imbibée de
térébenthine dans
un pot. Photo
Christophe Barroy
© Maisons
Paysannes de
France, délégation
de la Sarthe.



Cire naturelle crémeuse obtenue
après mixage. Photo Christophe
Barroy © Maisons Paysannes de
France, délégation de la Sarthe.

Bibliographie

- LE GRELLE D., *Fiche Technique Fabriquer et utiliser sa cire facilement*, Revue Maisons Paysannes de la Sarthe, n°3, 2018. p.20.

Récupérée de

« [https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_\(fabrication\)&oldid=4991](https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_(fabrication)&oldid=4991) »